



reismakina

# SÜPER YAPIŞTIRICILAR MARKER KALEMLER

# ALTECO



## SG-2

Süper Yapıştırıcı

3 gr

YENİ



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	75 - 100
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	1.06 ± 0.02
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 100
Kuruma Süresi (saniye)	15
Paket Miktarı	12 Adet
Koli Miktarı	288 Adet

### Kullanım Alanları

Ahşap, kauçuk, plastik, metal, kağıt, deri ve genel kullanıma uygundur.

## D-20

Endüstriyel Yapıştırıcı

20 gr



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	2-5
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	1.05 ± 1.08
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 70
Kuruma Süresi (saniye)	5
Paket Miktarı	50 Adet
Koli Miktarı	300 Adet

### Kullanım Alanları

EEPT, EVA, yumuşak PVC ve metal gibi kaygan yüzeylerde hızlı kuruma ve mukavetli yapışma sağlar.

## D-20 KUTULU

Endüstriyel Yapıştırıcı

20 gr

Kutulu



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	2-5
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	1.05 ± 1.08
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 70
Kuruma Süresi (saniye)	5
Paket Miktarı	25 Adet
Koli Miktarı	150 Adet

### Kullanım Alanları

EPT, EVA, yumuşak PVC ve metal gibi kaygan yüzeylerde hızlı kuruma ve mukavetli yapışma sağlar.

## D-50

Endüstriyel Yapıştırıcı

50 gr

Kutulu



Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	2-5
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	1.05 ± 1.08
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 70
Kuruma Süresi (saniye)	5
Paket Miktarı	20 Adet
Koli Miktarı	120 Adet

### Kullanım Alanları

EPT, EVA, yumuşak PVC ve metal gibi kaygan yüzeylerde hızlı kuruma ve mukavetli yapışma sağlar.

## PAWER-2

Endüstriyel Yapıştırıcı

5+7 gr

YENİ



Görünüm	Renksiz hafif sarımsıtrak (süper yapıştırıcı) Beyaz sarımsıtrak (kaynak tozu)
Vizkosite (cP 25 °C)	2-8
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	1/1
Kuruma Süresi	20 sn altı
Karışım Oranı (%)	1/1
Bitiş Rengi	Opak beyaz
Sertlik (shore D)	70-75
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

### Kullanım Alanları

Jant kapağı, araç fanı, metal, plastik, kauçuk, ahşap, ve genel kullanım için uygundur. Su geçirmez

## F05-6G-SET

Şeffaf Epoksi

6 gr



Görünüm	(Reçine) Transparan Sıvı (Sertleştirici) Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	(Reçine) (A) 11.000-21.000 (Sertleştirici) (B) 9.000-15.000
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.16 ± 0.10 (B) 1.13 ± 0.10
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 90
Kuruma Süresi (dak.)	5
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Renksiz Transparan
Paket Miktarı	6'lı Set
Koli Miktarı	144 Set

### Kullanım Alanları

Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanım için uygundur.

## F05-20G

Şeffaf Epoksi

20  
gr

Görünüm (Resine) (Sertleştirici)	Transparan Sıvı Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C) (Resine) (Sertleştirici)	(A) 11.000-21.000 (B) 9.000-15.000
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.16 ± 0.10 (B) 1.13 ± 0.10
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 90
Kuruma Süresi (dak.)	5
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Renksiz Transparan
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

## Kullanım Alanları

Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanım için uygundur.

## F05-40G

Şeffaf Epoksi

40  
gr

Görünüm (Resine) (Sertleştirici)	Transparan Sıvı Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C) (Resine) (Sertleştirici)	(A) 11.000-21.000 (B) 9.000-15.000
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.16 ± 0.10 (B) 1.13 ± 0.10
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 90
Kuruma Süresi (dak.)	5
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Renksiz Transparan
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

## Kullanım Alanları

Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanım için uygundur.

## SEFFAF-30G EPOXY

Endüstriyel Yapıştırıcı

30  
gr

Görünüm	Transparan Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	(A) 10.000-15.000 (B) 10.000-20.000
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.16 ± 0.10 (B) 1.10 ± 0.10
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 70
Kuruma Süresi (dak.)	5
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Renksiz Transparan
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

## Kullanım Alanları

Seramik, kristal, cam, mücevherat, metal, porselen ve ahşap kullanım için uygundur.

## 3T-10G

Hızlı Kuruyan Epoksi

10  
gr

Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	(A) 400.000 (Resine) (B) 500.000 (Sertleştirici)
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.65 ± 0.10 (Resine) (B) 1.50 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 130
Kuruma Süresi (dak.)	5
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Gri
Paket Miktarı	6'lı Set
Koli Miktarı	144 Set

## Kullanım Alanları

Otomobil ve endüstriyel tamirat işleri için son derece idealdir. Asit, alkali, yağ, solvent ve kimyasallara karşı son derece dayanıklıdır. Alev almaz ve büzüşme yapmaz. Kuruduktan sonra eğlenebilir, taşlanabilir ve matkapla delme işlemi yapılabilir.

## 3T-56.8G

Hızlı Kuruyan Epoksi

56,8  
gr

Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	(A) 400.000 (Resine) (B) 800.000 (Sertleştirici)
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.65 ± 0.10 (Resine) (B) 1.55 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 130
Kuruma Süresi (dak.)	30
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Gri
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

## Kullanım Alanları

Eve ve ofis tamirat işleri için idealdir. Asit, alkali, yağ, solvent ve kimyasallara karşı son derece dayanıklıdır. Alev almaz ve büzüşme yapmaz. Kuruduktan sonra eğlenebilir, taşlanabilir ve matkapla delme işlemi yapılabilir.

## 3T-64G

Hızlı Kuruyan Epoksi

56,7  
gr

Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	(A) 400.000 (Resine) (B) 500.000 (Sertleştirici)
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.65 ± 0.10 (Resine) (B) 1.50 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 130
Kuruma Süresi (dak.)	5
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Gri
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

## Kullanım Alanları

Otomobil ve endüstriyel tamirat işleri için son derece idealdir. Asit, alkali, yağ, solvent ve kimyasallara karşı son derece dayanıklıdır. Alev almaz ve büzüşme yapmaz. Kuruduktan sonra eğlenebilir, taşlanabilir ve matkapla delme işlemi yapılabilir.

## PUTTY - 50G

Çelik Macun

50 gr



Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	Pasta
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.81 ± 0.10 (B) 1.80 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 130
Kuruma Süresi (dak.)	2 saat, 30 dk.
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Hafif sarımtırak
Paket Miktarı	6 Set
Koli Miktarı	144 Set

### Kullanım Alanları

Beton, fiberglas, metal, PVC, plastik ve ahşap gibi materyallerin yapıştırılmasında kullanılır. Normal koşulların yanı sıra su altında ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Kuruma işleminden sonra eğelenebilir, taşlanabilir ve boyanabilir.

## PUTTY - 50G-K

Çelik Macun

50 gr



Görünüm	(A) Siyah (B) Beyaz
Vizkosite (cP 25 °C)	Pasta
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.81 ± 0.10 (B) 1.80 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 70
Kuruma Süresi (dak.)	8-12 dk.
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Koyu gri
Paket Miktarı	6 Set
Koli Miktarı	144 Set

### Kullanım Alanları

Beton, fiberglas, metal, PVC, plastik ve ahşap gibi materyallerin yapıştırılmasında kullanılır. Normal koşulların yanı sıra su altında ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Kuruma işleminden sonra eğelenebilir, taşlanabilir ve boyanabilir.

## PUTTY - 100G

Çelik Macun

100 gr



Görünüm	Renkli Sıvı
Vizkosite (cP 25 °C)	Pasta
Spesifik Gravite (25 C/4 °C)	(A) 1.81 ± 0.10 (B) 1.80 ± 0.10 (Sertleştirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm <sup>2</sup> )	Min 130
Kuruma Süresi (dak.)	2 saat, 30 dk.
Karışım Oranı (%)	(A) 100 (B) 100
Bitiş Rengi	Hafif sarımtırak
Paket Miktarı	12 Set
Koli Miktarı	144 Set

### Kullanım Alanları

Beton, fiberglas, metal, PVC, plastik ve ahşap gibi materyallerin yapıştırılmasında kullanılır. Normal koşulların yanı sıra su altında ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Kuruma işleminden sonra eğelenebilir, taşlanabilir ve boyanabilir.

## PUTTYQUICK50

2'si 1 Arada Kaynak Macun

50 gr



### Kullanım Alanları

- Ahşap, metal, cam, seramik, beton, plastik vb. malzemelerde etkili sonuç
- Kırık, çatlak ve sızıntıların onarımında
- Islak ve kuru ortamlarda
- Dolgu malzemesi olarak
- Uygulama sonrası kesme, delme ve zımparalama yapılabilir.

Kutu Miktarı	24 Adet
Koli Miktarı	192 Adet

## RTV SIVI CONTALAR

85 gr

ÜRÜN KODU	ISI DAYANIMI	PAKET İÇİ AD.
RTV Kırmızı	-62°C / 343°C	12
RTV Siyah	-62°C / 315°C	12
RTV Gri	-62°C / 343°C	12
RTV Mavi	-62°C / 315°C	12

## PAINT MARKER



ÜRÜN KODU	RENK	KUTU/KOLİ İÇİ ADEDİ
PM-BL-RED	Kırmızı	20/480
PM-BL-YELLOW	Sarı	20/480
PM-BL-BLACK	Siyah	20/480
PM-BL-WHITE	Beyaz	20/480
PM-BL-GOLD	Altın Sarısı	20/480
PM-BL-SILVER	Gümüş	20/480